

<b>Produkt</b> product	<b>SPC Design Boden 6,5 mm</b> SPC Designer flooring 6,5 mm	
	<b>Holzdekor</b> wood decor	<b>Steindekor</b> stone décor
<b>Format</b> dimension	<b>175 x 1210 mm</b>	<b>305 x 610 mm</b>
<b>Stärke</b> thickness	<b>6,5 mm</b>	
<b>Nutzschicht</b> top layer	<b>0,5 mm</b>	
<b>Paketinhalt</b> sqm per box	<b>1,694 m<sup>2</sup></b>	<b>1,4884 m<sup>2</sup></b>
<b>Anzahl pro Paket</b> number per box	<b>8 Elemente</b>	
<b>Menge pro Palette</b> amount per pallet	<b>60 Pakete á 1,694 m<sup>2</sup> = 101,64 m<sup>2</sup></b>	<b>66 Pakete á 1,4884 m<sup>2</sup> = 98,23 m<sup>2</sup></b>
<b>Lichtechtheit</b> colour fast	<b>≥ 6 nach EN ISO 105-B02</b> ≥ 6 according EN ISO 105-B02	
<b>CE - Nummer</b> ce - code	<b>1021 - CPR - 15/297</b>	
<b>Kanten</b> edging	<b>gefast</b> bevel	
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>ca. 10000 Gramm</b>	
<b>Gewicht pro Paket</b> weight per box	<b>ca. 16940 Gramm</b>	<b>ca. 14884 Gramm</b>
<b>Rutschfestigkeit</b> slip resistance	<b>DS nach EN 13893</b> DS according EN 13893	
<b>Belagsart nach EN 649</b> kind of flooring according to EN 649	<b>Heterogene Kunststoffplanke PVC</b> heterogeneous plastic plank PVC	
<b>Dimensionsstabilität</b> dimensional stability	<b>nach EN 434 (80°C) ≤ 0,20%</b> according EN 434 (80°C) ≤ 0,20%	
<b>Resteindruck nach EN ISO 24343-1</b> residual indentation according EN ISO 24343-1	<b>0,07 mm</b>	
<b>Trittschallverbesserung nach EN 140-8</b> impact sound improvement according EN 140-8	<b>18 db durch 1,5 mm Trittschallkaschierung</b> 18 db by 1,5 mm impact sound insulation	
<b>Verschleißverhalten</b> wearing quality	<b>Gruppe T nach EN 660-2</b> group T according EN 660-2	
<b>Verbindung</b> connection	<b>UNILIN-CLIC-Verbindung</b> Unilin click	
<b>Brandverhalten nach EN 13501-1</b> fire class according EN 13501-1	<b>Bfl-s1</b>	
<b>Stuhlrollenbeanspruchung nach EN 425</b> castor chair test according to EN 425	<b>Typ W</b> type w	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>0,066 m<sup>2</sup>K/W</b>	
<b>Reines Vinyl</b> pure vinyl	<b>100%</b>	
<b>Recyclingmaterial</b> recycled material	<b>Nein</b> no	
<b>Anzahl der Lagen</b> number of layers	<b>5</b>	
<b>Trägermaterial</b> base plate	<b>Steinmehl</b> stone powder	
<b>Weichmacherart</b> softener	<b>DOTP (phthalatfrei)</b> (phthalatfree)	
<b>Beanspruchungsklasse</b> grade level	<b>23/33</b>	