

Planziegel mit gerolltem Dünnbettmörtel für die Innenwand, in Wandstärke 11,5 cm
Planhochlochziegel nach Zulassung Z-17.1-522/843
DIN EN 771 – 1:2012 -05, LD – Mauerziegel der Kategorie 1
Planziegel mit Stoßfugenverzahnung

Planziegelmauerwerk	Zulassung Z-17.1-522/843
Rohdichte: [kg / dm³]	0,8
Festigkeitsklasse SFK	8
Wärmeleitzahl W / (mK)	0,39
Grundwert zul. Druckspannung: σ_o / f_k [MN / m²]	1,4 / 3,7
Brandschutz	gemäß DIN 4102-2
Schalldämmmaß dB	35

L	Format B	H	Stk / m²	Baustoffbedarf Stk / m³
372	115	249	11	93

Wärmeleitzahl	Wanddicke	Wärmedämmung U-Wert (W / m²K)
0,39	11,5 cm	1,70

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Thermopor-Planziegel – 11,5 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus GIMA-Plan 11,5 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-522/843 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.

Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)

Art.-Bez. PL90
Rohdichteklasse 0,8
Festigkeitsklasse 8
Grundwert der zul. Druckspannung 1,4 MN/m²
d = 11,5 cm (372/115/249 mm)
oder gleichwertig

