

QUINTA pur

Platte aus Beton nach DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15

WPK: F 200 O 800

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen			
nach DIN EN Artikelbezeichnung	1339 (in Anlehnung) Platte	1339 Platte	1339 Platte	1339 Platte
Rastermaße (cm)	120 / 60 / 8	90 / 60 / 8	75 / 60 / 8	60 / 60 / 8
Qualität	PKDUI 11	PKDUI 14	PKDUI 14	PKDUI 14
zugehörige Formatzeichnung	14194	12024	13095	14197
Nennmaße mit zul. Abweichungen (mm)				
Länge 1	1197 ± 3	897 ± 3	747 ± 3	597 ± 2
Länge 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
Breite 1	597 ± 3	597 ± 3	597 ± 3	597 ± 2
Breite 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
Dicke 1	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3
Dicke 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
max. Diff. zwischen den Flächendiag. Abweichung v. Ebenheit u. Wölbung	Kl. 2/K/≤ 6 mm ≤ +4,0 -2,5	Kl. 2/K/≤ 6 mm ≤ +4,0 -2,5	Kl. 2/K/≤ 6 mm ≤ +2,5 -1,5	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤ +2,5 -1,5
Format (L/B/D) (mm)	1197 / 597 / 80	897 / 597 / 80	747 / 597 / 80	597 / 597 / 80
Fase (mm) Breite/Höhe	2/2	2/2	2/2	2/2
Ausführung	zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm			
Abstandhalter/Abstandblock	Höhe ca. 70 mm, Vorsprungmaß ca. 3 mm, oben abgeschrägt			
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm			
Oberseite	planmäßig eben			
Unterseite	planmäßig eben			
Seitenflächen	planmäßig eben			
Farben	Bianco (R11644), Nero (R11643)			(nur Vorsatz eingefärbt)
Oberflächenbearbeitung	pur - feine, homogene Oberfläche - thermoveredelt mit INTRACLEAN			
Vorsatz	mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten			
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m ²			
Festigkeit	Klasse 3, Kennzeichnung U, T _{char} ≥ 5,0 MPa			
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, ≤ 20 mm			
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV ≥ 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 ≥ R 11			

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-/Plattenreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise

Die Festigkeit, der Abriebwiderstand und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche

Das oben näher bezeichnete Pflastersystem ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



QUINTA pur

Platte aus Beton nach DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15

WPK: F 200 O 800

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen			
nach DIN EN Artikelbezeichnung	1339 Platte	1339 Platte	1339 Platte	1339 Platte
Rastermaße (cm)	80 / 40 / 8	60 / 40 / 8	60 / 30 / 8	60 / 20 / 8
Qualität	PKDUI 11	PKDUI 14	PKDUI 11	PKDUI 7
zugehörige Formatzeichnung	12275	12259	13091	11007
Nennmaße mit zul. Abweichungen (mm)				
Länge 1	797 ± 3	597 ± 2	597 ± 2	597 ± 2
Länge 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
Breite 1	397 ± 3	397 ± 2	297 ± 2	197 ± 2
Breite 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
Dicke 1	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3
Dicke 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
max. Diff. zwischen den Flächendiag. Abweichung v. Ebenheit u. Wölbung	Kl. 2/K/≤ 6 mm ≤ +4,0 -2,5	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤ +2,5 -1,5	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤ +2,5 -1,5	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤ +2,5 -1,5
Format (L/B/D) (mm)	797 / 397 / 80	597 / 397 / 80	597 / 297 / 80	597 / 197 / 80
Fase (mm) Breite/Höhe	2/2	2/2	2/2	2/2
Ausführung	zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm			
Abstandhalter/Abstandblock	Höhe ca. 70 mm, Vorsprungmaß ca. 3 mm, oben abgeschrägt			
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm			
Oberseite	planmäßig eben			
Unterseite	planmäßig eben			
Seitenflächen	planmäßig eben			
Farben	Bianco (R11644), Nero (R11643) (nur Vorsatz eingefärbt)			
Oberflächenbearbeitung	pur - feine, homogene Oberfläche - thermoveredelt mit INTRACLEAN			
Vorsatz	mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten			
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m²			
Festigkeit	Klasse 3, Kennzeichnung U, T _{char} ≥ 5,0 MPa			
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, ≤ 20 mm			
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV ≥ 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 ≥ R 11			

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-/Plattenreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise

Die Festigkeit, der Abriebwiderstand und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche

Das oben näher bezeichnete Pflastersystem ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



QUINTA pur

Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15 Platte aus Beton nach DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15

WPK: F 200 O 800

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen			
nach DIN EN Artikelbezeichnung	1339 Platte	1339 Platte	1338 Pflaster	1338 Pflaster
Rastermaße (cm)	40 / 40 / 8	40 / 20 / 8	30 / 30 / 8	30 / 20 / 8
Qualität	PKDUI 14	PKDUI 11	KDI	KDI
zugehörige Formatzeichnung	12234	12219	13083	12211
Nennmaße mit zul. Abweichungen (mm)				
Länge 1	397 ± 2	397 ± 2	297 ± 2	297 ± 2
Länge 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
Breite 1	397 ± 2	197 ± 2	297 ± 2	197 ± 2
Breite 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
Dicke 1	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3
Dicke 2	- ± -	- ± -	- ± -	- ± -
max. Diff. zwischen den Flächendiag. Abweichung v. Ebenheit u. Wölbung	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤+2,0-1,5	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤+2,0-1,5	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤+1,5-1,0	Kl. 2/K/≤ 3 mm ≤+1,5-1,0
Format (L/B/D) (mm)	397 / 397 / 80	397 / 197 / 80	297 / 297 / 80	297 / 197 / 80
Fase (mm) Breite/Höhe	2/2	2/2	2/2	2/2
Ausführung	zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm			
Abstandhalter/Abstandblock	Höhe ca. 70 mm, Vorsprungmaß ca. 3 mm, oben abgeschrägt			
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm			
Oberseite	planmäßig eben			
Unterseite	planmäßig eben			
Seitenflächen	planmäßig eben			
Farben	Bianco (R11644), Nero (R11643)			(nur Vorsatz eingefärbt)
Oberflächenbearbeitung	pur - feine, homogene Oberfläche - thermoveredelt mit INTRACLEAN			
Vorsatz	mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten			
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m²			
Festigkeit	Spaltzugfestigkeit	T _{char} ≥ 3,6 MPa, Bruchlast ≥ 250 N/mm		
	Biegezugfestigkeit	Klasse 3, Kennzeichnung U, T _{char} ≥ 5,0 MPa		
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, ≤ 20 mm			
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV ≥ 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 ≥ R 11			

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-/Plattenreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise

Die Festigkeit, der Abriebwiderstand und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche

Das oben näher bezeichnete Pflastersystem ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15

WPK: F 200 O 800

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
nach DIN EN Artikelbezeichnung	1338 Pflaster
Rastermaße (cm)	20 / 20 / 8
Qualität	DI
zugehörige Formatzeichnung	12129
Nennmaße mit zul. Abweichungen (mm)	
Länge 1	197 ± 2
Länge 2	- ± -
Breite 1	197 ± 2
Breite 2	- ± -
Dicke 1	80 ± 3
Dicke 2	- ± -
max. Diff. zwischen den Flächendiag.	-
Abweichung v. Ebenheit u. Wölbung	-
Format (L/B/D) (mm)	197 / 197 / 80
Fase (mm) Breite/Höhe	2/2
Ausführung	zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm
Abstandhalter/Abstandblock	Höhe ca. 70 mm, Vorsprungmaß ca. 3 mm, oben abgeschrägt
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Farben	Bianco (R11644), Nero (R11643) (nur Vorsatz eingefärbt)
Oberflächenbearbeitung	pur - feine, homogene Oberfläche - thermoveredelt mit INTRACLEAN
Vorsatz	mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m ²
Festigkeit	Spaltzugfestigkeit T _{char} ≥ 3,6 MPa, Bruchlast ≥ 250 N/mm
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, ≤ 20 mm
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV ≥ 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 ≥ R 11

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-/Plattenreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise

Die Festigkeit, der Abriebwiderstand und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche

Das oben näher bezeichnete Pflastersystem ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



**klimaneutrale
Produktion**
zertifiziert durch myclimate seit 2016

QUINTA pur

Platte aus Beton nach DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15

WPK: F 200 O 800

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen
nach DIN EN	1339
Artikelbezeichnung	Rasenparkettstein
Rastermaße (cm)	40 / 16+4 / 8
Qualität	PKDUI 7
zugehörige Formatzeichnung	25225
Nennmaße mit zul. Abweichungen (mm)	
Länge 1	397 ± 2
Länge 2	- ± -
Breite 1	160 + 36 ± 2
Breite 2	- ± -
Dicke 1	80 ± 3
Dicke 2	- ± -
max. Diff. zwischen den Flächendiag.	Kl. 2/K/≤ 3 mm
Abweichung v. Ebenheit u. Wölbung	≤+2,0-1,5
Format (L/B/D) (mm)	397 / 160+37 / 80
Fase (mm) Breite/Höhe	2/2
Ausführung	zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm
Abstandhalter/Abstandblock	Höhe ca. 60-70 mm, Vorsprungsmaß ca. 3 mm, oben abgeschrägt
Abstandsnocken	einseitig, Höhe ca. 70 mm, Vorsprungsmaß ca. 36 mm, 10 mm abgeschrägt
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm
Oberseite	planmäßig eben
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Farben	Bianco (R11644), Nero (R11643) (nur Vorsatz eingefärbt)
Oberflächenbearbeitung	pur - feine, homogene Oberfläche - thermoveredelt mit INTRACLEAN
Vorsatz	mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m²
Festigkeit	Biegezugfestigkeit Klasse 3, Kennzeichnung U, T _{char} ≥ 5,0 MPa
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, ≤ 20 mm
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV ≥ 60, Rutschhemmung nach DIN 51130 ≥ R 11

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-/Plattenreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise

Die Festigkeit, der Abriebwiderstand und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche

Das oben näher bezeichnete Pflastersystem ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de

