

Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15

WPK: F 200 O 300

Eigenschaften

Anforderungen / Anmerkungen

nach DIN EN	1338	1338	1338
Artikelbezeichnung	Pflaster	Pflaster	Pflaster
Rastermaße ellipsenartig Ø (cm)	21,3 / 17,3 / 8	17,9 / 14,4 / 8	14,6 / 11,6 / 8
Stein-Aufsicht ellipsenartig Ø (cm)	18,8 / 14,8	15,4 / 11,9	12,1 / 9,1
Qualität	DI	DI	DI
zugehörige Formatzeichnung	12302	12302	12302
Nennmaße mit zul. Abweichungen (mm)			
Länge 1	206 ± 2	172 ± 2	139 ± 2
Länge 2	- ± -	- ± -	- ± -
Breite 1	166 ± 2	137 ± 2	109 ± 2
Breite 2	- ± -	- ± -	- ± -
Dicke 1	80 ± 3	80 ± 3	80 ± 3
Dicke 2	- ± -	- ± -	- ± -
max. Diff. zwischen den Flächendiag.	-	-	-
Abweichung v. Ebenheit u. Wölbung	-	-	-
Format (L/B/D) (mm)	206 / 166 / 80	172 / 137 / 80	139 / 109 / 80
Fase (mm) Breite/Höhe	-	-	-
Ausführung	zweischichtig, Vorsatz ≥ 4 mm		
Abstandhalter/Abstandblock	Höhe ca. 40 mm, Vorsprungmaß ca. 4 mm, oben abgeschrägt		
Konizität	planmäßig keine, max. 0,5 mm		
Oberseite	planmäßig eben		
Unterseite	planmäßig eben		
Seitenflächen	planmäßig eben		
Farben	Beige-Braun (R11952 R11954), Rot-Braun-Schwarz (R11950 R11952 R11953) (nur Vorsatz eingefärbt)		
Oberflächenbearbeitung	mit willkürlich gebrochenen Steinkanten (antik)		
Vorsatz	mit farblich angepassten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten		
Witterungswiderstand	Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust ≤ 1,0 kg/m²		
Festigkeit	T _{char} ≥ 3,6 MPa, Bruchlast ≥ 250 N/mm		
Abriebwiderstand	Klasse 4, Kennzeichnung I, ≤ 20 mm		
Gleit-/Rutschwiderstand	USRV ≥ 60, Rutschhemmung nach DIN 16165 = R13		

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite nach VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Stein-/Plattenreihen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

Besondere Hinweise

Die Festigkeit, der Abriebwiderstand und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhitzen hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Einsatzbereiche

Das oben näher bezeichnete Pflastersystem ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.

Auch als sickerfähiges Pflastersystem einsetzbar unter Berücksichtigung der besonderen Einbau- und Verlegehinweise zur sickerfähigen Bauweise.



Klostermann GmbH & Co. KG
Am Wasserturm 20 | D-48653 Coesfeld
Tel. 02541/749-0 | Fax 02541/749-49
Mail: info@klostermann-beton.de



zertifiziert durch myclimate seit 2016