

Knauf Insulation

Randstreifen

**Mineralwolle Dämmstoff gemäß
DIN EN 13162/MW EN 13162 T6-DS(T+)-SD30-CP3**

Produktbeschreibung

Steinwolle-Randstreifen, hergestellt als Zuschnitt aus Steinwolle-Trittschalldämmplatten, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, wasserabweisend, form- und alterungsbeständig

Anwendungsbereiche

Randstreifen zur schalltechnischen Entkopplung schwimmender Estriche von aufgehenden Bauteilen sowie als Balkenunterlage bei schwimmenden Holzfußböden.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: DES-sm

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Lieferprogramm

Dicke	mm	13			
Länge	mm	1200			
Breite	mm	80	100	120	140
Lfm/ Karton	mm	144	120	96	78

Knauf Insulation

Randstreifen

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten	--	A1	[---]	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt der Steinwolle	--	≥ 1000	[°C]	DIN 4102
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,035	[W/mK]	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035	[W/mK]	Z-23.15-1475
Dicke	d	13-3	[mm]	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands	R_D	0,35	[m²K/W]	DIN EN 13162
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands	R	0,37	[m²K/W]	Z-23.15-1475
Dynamische Steifigkeit	s'	≤ 30	[MN/m³]	DIN EN 13162
Zusammendrückbarkeit	c	3	[mm]	DIN EN 13162
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	1	[---]	DIN EN 13162
Spezifische Wärmekapazität	c_p	1030	J/(kgK)	DIN EN 12524



Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck. Stand: 04/2014

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstraße 8
D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 8571 40-0
Telefax +49 8571 40-231
www.knaufinsulation.de