

Knauf Insulation Kerndämmplatte TP-KD 432

Mineralwolle-Dämmstoff gemäß DIN EN 13162
 MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF10

Produktbeschreibung

Glaswolle-Dämmplatte, hergestellt mit ECOSE® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe, einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert, durchgehend wasserabweisend.

Anwendungsbereich

Zweischaliges Mauerwerk mit und ohne Luftschicht.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: WZ

Lieferprogramm

Dicke	mm	60	80	100	120	140
Breite	mm	600				
Länge	mm	1.250				
Lieferform: Palettenpakete. Verpackung: PE-Schrumpffolie.						

Knauf Insulation Kerndämmplatte TP-KD 432

Technische Daten

Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten	--	A1	--	EN 13501
Temperaturbeständigkeit	--	bis 150 °C	(°C)	--
Kaschierung/Beschichtung	--	einseitig helles Glasvlies	--	--
Hydrophobierung	--	ja	--	EN 13162
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,031	(W/mK)	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,032	(W/mK)	DIN 4108-4:2017-03
Grenzabmaße für die Dicke	Ti	T4 (- 3 % oder - 3 mm/ + 5 % oder + 5 mm)	(mm)	EN 13162
Längenbezogener Strömungswiderstand	Ξ	≥ 10	(kPa s/m ²)	EN 29053
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	~ 1	--	EN 12086
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem, teilweisem Eintauchen	WS	erfüllt	(kg/m ²)	EN 1609
Wasseraufnahme bei langfristigem, teilweisem Eintauchen	WL(P)	erfüllt	(kg/m ²)	EN 12087
Spezifische Wärmekapazität	c_p	0,85	kJ/(kgK)	--
Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Nota Q.				



Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck. Stand: 04/2018 SB

Knauf Insulation GmbH
 Heraklithstraße 8
 D-84359 Simbach am Inn
 Telefon +49 8571 40-0
 Telefax +49 8571 40-231
www.knaufinsulation.de