


**Heraklith®**

## **Tektalan® A2-LP**

Dämmplatte für Fensterleibungen als Ergänzung  
zum Tektalan®-Fassadendämmsystem





## Produktbeschreibung

Holzwole-Mehrschichtplatte mit Steinwollekern, Dreischichtplatte mit weißzementgebundenen Holzwole-Deckschichten, Kern aus nichtbrennbarer Knauf Insulation Steinwole mit hoher Biolöslichkeit und RAL-Gütezeichen.

Nichtbrennbar.

## Anwendungsbereich

Dämmplatte für Fensterleibungen als Ergänzung zum Tektalan-Fassadendämmsystem.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: WAP-dg

## Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

## Lieferprogramm

Dicke	mm	35
Schichtaufbau	mm	5/25/5
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	ca. 10,0
Länge	mm	1000
Breite	mm	600

Lieferform: palettiert. Weitere Dicken auf Anfrage.

## Technische Daten

Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten (CE)	—	A2-s1,d0	—	DIN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D / \lambda_B$	Deckschichten: 0,085 / 0,10; Steinwole : 0,039 / 0,040	(W/mK)	DIN EN 13168 DIN 4108-4
Dicke	d	35	(mm)	
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands	R	0,76	(m <sup>2</sup> K/W)	DIN 4108-4
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands	R <sub>D</sub>	0,73	(m <sup>2</sup> K/W)	DIN EN 13168
Druckfestigkeit	CS	≥ 50	(kPa)	DIN EN 826
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	TR	≥ 20	(kPa)	DIN EN 1608
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu$	Holzwole-Deckschichten: 2/5 Steinwole: 1	—	DIN 4108-4

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck.

Stand: 08.10.2018 JD

Knauf Insulation GmbH  
 Heraklithstraße 8  
 D-84359 Simbach am Inn  
 Telefon +49 8571 40-0  
 Telefax +49 8571 40-241  
 www.knaufinsulation.de

Heraklith® ist eine registrierte Marke von



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



www.blauer-engel.de/uz132