

## HERAKLITH® COLOR

### Produktbeschreibung

HERAKLITH COLOR ist ein seidenmatter Sprühlack aus Nitrokombinationsharze, lösungsmittelhaltig, für außen und innen, schnell trocknend.

### Anwendungsbereich

HERAKLITH COLOR ist ein seidenmatter Sprühlack zum Ausbessern von werkseitig eingefärbten Holzwolle-Dämmplatten in Naturfarbton (RAL 1015) und weiß (RAL 9003).

### Technische Daten

Farben	Naturfarbton (RAL 1015) / weiß (RAL 9003)
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Trocknungszeit bei +20 °C und 65% rel. LF	5 - 10 Minuten (staubtrocken)
Durchgetrocknet nach	24 Stunden
Lagerung (kühl und trocken)	Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen ( <i>Spraydose <u>nicht</u> im Auto belassen</i> ).
Zündtemperatur	240 °C
Dichte bei 20 °C	0,8 g/cm <sup>3</sup>

### Vorbehandlung Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.

### Verarbeitungshinweise

HERAKLITH COLOR gründlich schütteln, mindestens 3 Minuten ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugel. Zu bearbeitende Fläche im Kreuzgang mit einem Abstand von ca. 30 cm zweimal gleichmäßig übersprühen. Sprühdose nach dem Gebrauch umdrehen und Sprühkopf leersprühen. Bei mehrmaligem Übersprühen kann ein Glanzeffekt entstehen.

### **Verbrauch**

Ca. 200 ml/m<sup>2</sup> je Schicht.

### **Lieferform**

Spraydose, Inhalt 400 ml (320 g)

### **Inhalt [Karton]**

6 x 400 ml  
6 x 320 g

### **Sicherheitshinweise [Sicherheitsdatenblatt]**

Schutzausrüstung:  
Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung tragen.

### **Entsorgung**

Siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 13

### **Weitere Hinweise**

Siehe Sicherheitsdatenblatt

### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck.

Heraklith® ist eine registrierte Marke von

**KNAUF**INSULATION

Stand: 16.08.2019 DJ

Knauf Insulation GmbH  
Heraklithstraße 8  
D-84359 Simbach am Inn  
Telefon +49 8571 40-0  
Telefax +49 8571 40-231  
[www.knaufinsulation.de](http://www.knaufinsulation.de)  
[info@knaufinsulation.de](mailto:info@knaufinsulation.de)