

Fassadenbahn Stamisol Safe One

Produktbeschreibung

Nicht brennbare Fassadenbahn in Schwarz, für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm

Anwendungsbereiche

Vorgehängte Fassaden mit Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 50 % • Für hohe Brandschutzanforderungen (Gebäudehöhe > 11m).

Kennwerte

- Ausführung: Ohne Selbstklebestreifen
- Flächengewicht pro m²: 310 g
- Rollenlänge: 20 m
- Rollenbreite: 265 cm
- Fläche: 53 m²
- Anzahl Rollen pro Palette: 25 Stck
- Werkstoff: Glasfaser Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 250 °C
- Dicke: 0,24 mm
- Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 2 Monate
- UV- Beständig: Dauerhaft
- Farbe: Schwarz
- Baustoffklasse / Bedingung: A2, s1 d0 / nach DIN EN 13501
- Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.3 m / nach DIN EN 12572 C
- Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
- Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 170 N
- Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 170 N
- Zugkraft längs bei 50 mm: 1400 N
- Zugkraft quer bei 50 mm: 1300 N



Fassadenbahn Stamisol Safe One

Fassadenbahn Stamisol Safe One

Art.-Nr.	EAN Code	Art.-Bez.	Abmessung	VE Stk./ Palette
680026	9002825182177	Fassadenbahn	2,65 x 20 m (53 m ²)	25 (1325 m ²)

Zugehörige Dokumente

-

Sicherheitshinweis

Der Benutzer hat zu garantieren, dass alle Vorgaben der Berufsgenossenschaft sowie der Gesetzeslage des jeweiligen Landes eingehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass keine Gefahr für Leib und Leben entsteht. Wir raten dazu während der Benutzung die bekannten Arbeitssicherheitshilfsmittel wie z.B. Schutzbrille, Arbeitshandschuhe oder Sicherheitsschuhe zu tragen. Beachten Sie alle Warnhinweise sowie Vorgaben auf der Verpackung. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Das Produkt sollte bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen.

Die Angaben dieses Schriftstückes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung (siehe Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Schriftstückes zu verwenden. Die Beschreibung der Produktverwendungen kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck. Stand: 011/2019 MA

Knauf Insulation GmbH
 Heraklithstraße 8
 D-84359 Simbach am Inn
 Telefon +49 8571 40-0
 Telefax +49 8571 40-231
www.knaufinsulation.de