Cavarino.

Das Pflaster mit südländischem Charme.







Hofeinfahrten + PKW-Parkflächen

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Pflasterstein aus Beton nach DIN EN 1338, Klassen D. I. Oberfläche: Kanten unregelmäßig strukturiert, werkseitig imprägniert

zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm Aufbau:

Stärke: ca. 6 cm Gewicht: ca. 135 kg/m²

Der bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln Einsatzbereich:

für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für Hofeinfahrten und Parkflächenprivate Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen geeignet.

Das Steinsystem besteht aus 3 verschiedenen Steinformaten. Diese werden zu 49 Stück in einer Lage gemischt angeliefert.

Nennmaße 207 x 137 mm 137 x 137 mm 67 x 137 mm 210 x 140 mm 140 x 140 mm Rastermaße 70 x 140 mm Maßtoleranz L/B +/- 2 mm +/- 2 mm +/- 2 mm Maßtoleranz H +/- 3 mm +/- 3 mm $+/-3 \, \text{mm}$

Technische Daten

Abstandhalter: 2 mm

Konizität: planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite

Oberseite: planmäßig eben; max. 1,5 mm konvex, max. 1,0 mm konkav

Unterseite: planmäßig eben Seitenflächen: planmäßig eben

gem. DIN EN 1338; Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D Witterungswiderstand: Abriebwiderstand: gem. DIN EN 1338; Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I

Gleit-/Rutschwiderstand: gem. DIN EN 1338; Abschnitt 5.3.5: ausreichend

R-Wert 13 / USRV-Wert > 55 Rutschwerte:

Verlegehinweise

hemmend


- 1. Die einzelnen Steinzeilen werden parallel angelegt bitte beachten Sie unser Verlegeschema unten. Es ist darauf zu achten, dass Sie keine durchgehenden vertikalen Fugen erhalten. Dies kann durch die Verschiebung jeder zweiten Steinreihe erzielt werden.
- 2. Aus mehreren Paketen gemischt verlegen.
- 3. Für einen geraden Randabschluss ist der Stein zuzuschneiden.

Palettenbelegung

(auch Maschinenverlegung)

Verlegeschema Reihenverband

Auch als Wilder Verband verleabar.



Farbabbildungen





muschelkalk

grau-anthrazit nuanciert

Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf www.ehl.de



Besondere Hinweise:

Die Spaltzugfestigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.



Die Produktion wird im Rahmen der Fremdüberwachung durch den Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e. V. regelmäßig kontrolliert und dies durch werksbezogene Produktzertifikate bestätigt.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!